Техническая информация о продукте

1-компонентная шпаклевочная грунтовка

UZIN PE 650

Заполняющая дисперсионно-цементная грунтовка

ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Адгезионная грунтовка для подготовки основания, требующего и содержащего швы

ПРИГОДНА ДЛЯ/НА:

- для старых оснований, с прочно приставшими водостойкими остатками клея и шпаклевки (например, остатками клея на основе синтетических смол, неопренового или дисперсионного клея)
- для плотных или слабо впитывающих оснований (например, каменный пол и керамическая плитка, водостойкая грунтовка, эпоксидные полимерные полы)
- для магнезитовых и стяжек
- на подложках UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12
- для необработанных или шлифованных деревянных досок, панелей ДСП P4 – P7, OSB 2 – OSB 4, паркетных полов или других деревянных оснований со швами
- перед шпаклевочными работами с использованием шпаклевочных масс UZIN
- для заматированных шлифованием полимерных покрытий
- системы водяного подогрева полов
- для воздействия роликами офисных стульев согласно DIN EN 12 529
- сильных нагрузок в жилых, производственных зонах и на промышленных объектах





GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА/СВОЙСТВА:

UZIN PE 650 – цементная, быстро сохнущая 1-компонентная эластичная шпаклевочная грунтовка для оснований, требующих ремонта Грунтовка может очень хорошо воспринимать движения на основании благодаря своим «упруго-эластичным¬» свойствам. Для внутренних работ.

- заполняет, закрывает и сглаживает за один раз
- гидравлически затвердевающая
- Толщина нанесения до 4 мм
- гибкая и деформируемая после затвердевания
- расход на примерно 25 % ниже, чем у UZIN PE 630
- нанесение валиком и шпателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка	Бумажный мешок с ручкой
Объем упаковки	16 кг
Срок хранения	мин. 12 месяцев
Цвет в мокром виде	серый
Цвет в сухом виде	светло-серый
Расход	80 – 480 г/м²
Время переработки/ жизнеспособность	25 – 30 минут*
Время высыхания	30 – 90 минут*

Минимальная температура переработки 15 °C на полу

* При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % при максимальной толщине слоя 4 мм. См. раздел «Таблица применения». Расход применительно к сухой смеси.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Tel. +49 731 4097-0 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.com
RU | Uzin Utz AG | 89079 Германия | г. Ульм | Дизельштрассе 3 | Тел: 8-1049-731-40-97-205 | Internet www.ru.uzin.com

UZIN PE 650

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, прочным, несущим, сухим, чистым, без трещин и веществ (грязи, масла, смазки), ухудшающих адгезию. Проверить основание согласно действующим нормам и техническому описанию и сообщить в случае выявления дефектов.
Отстающие или ухудшающие адгезию слои, например, антиадгезивы, остатки клея, шпаклевочных масс, покрытий и краски, необходимо удалить, например, очисткой щеткой, шлифованием, фрезерованием или дробеструением. Тщательно пропылесосить отстающие части и пыль. Дать нанесенной грунтовке хорошо просохнуть.
Соблюдать спецификации одновременно используемых продуктов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. UZIN PE 650 замесить с водой до необходимой консистенции. На мешок в 16 кг необходимо 4 – 4,6 л воды. При частичных количествах на 1 кг порошка необходимо использовать 250 – 290 мл воды. Холодную чистую воду вылить в чистую емкость. Тщательно перемешивая, засыпать порошок и перемешать до получения массы без комочков. Замешивать столько грунтовки, сколько может быть использовано в течение 25 – 30 минут*.
2. Тонко нанести UZIN PE 650 с помощью кельмы.
3. После использования очистить инструменты водой.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

Основание / Применение	Расход	Время сушки
ДСП плиты, деревянные основания, старые паркетные полы, подложки UZIN Multimoll Top	80 – 280 г/м²	30 – 60 минут*
Крепко прилипшие, водостойкие остатки клея	80 – 240 г/м²	30 – 60 минут*
Полимерные покрытия, покрытия из натурального камня, керамические покрытия, мозаичный пол, магнезитовая и ксилолитовая стяжка	80 – 240 г/м²	60 – 90 минут*
Основание с большим количеством швов	240 – 480 г/м²	60 – 90 минут*
Перед шпаклевочными работами с использованием гипсовых шпаклевок	в зависимости от основания (см. выше)	12 часов*

* При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % при максимальной толщине слоя 4 мм. Расход применительно к сухой смеси.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Оригинальные упаковки в умеренно прохладном помещении можно хранить в течение минимум 12 месяцев. С увеличением продолжительности хранения продолжительность схватывания и высыхания также может увеличиться. Но это не влияет на свойства материала в затвердевшем виде. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
- Наилучшие условия использования: 15 – 25 °C, при температуре основания выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 75 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время сушки.
- При последующих шпаклевочных работах с толщиной слоя более 10 мм рекомендуются грунтовки на основе реакционной смолы, например, UZIN PE 460.
- UZIN PE 630 не подходит для прямой наклейки на нее паркета 1- к полиуретановыми и силановыми паркетными клеями, а также для укладки напольных покрытий 1- к реакционными клеями. Напрямую паркет на UZIN PE 630 можно клеить 2-К клеями UZIN MK 92S и UZIN MK 90
- При последующих шпаклевочных работах можно использовать все массы UZIN и на нивелирующую массу использовать все клеи UZIN.
- При нанесении валиком 16 кг UZIN PE 650 смешайте с 6,2 л воды. Это эквивалентно 390 мл воды на 1 кг UZIN PE 650.
- Не применяется на водорастворимых остатках клея (например, сульфит-целлюлозного клея) или фиксаторах, а также на старых остатках битумного клея. Подходящие продукты смотрите в обзоре продукции UZIN.
- Для сильно потрескавшихся оснований на каждые 16 кг смеси можно добавить не более 5 кг UZIN NC 182 (за исключением деревянных оснований).
- Соблюдайте общепринятые отраслевые правила и правила технологии укладки паркета и напольных покрытий в действующих национальных нормах (напр., EN, DIN, экологический стандарт, SIA и т.д.)
- Также действуют или рекомендованы для особого принятия во внимание следующие нормы и инструкции-памятки:
  – DIN 18 365 «Работы по укладке напольных покрытий», австрийский стандарт B 5236
  – DIN 18 356 «Работы по укладке паркета», австрийский стандарт B 5236
  – Краткое техническое описание «Оценка и подготовка оснований для работ по укладке напольных покрытий и паркета»
  – Памятка BEB «Оценка и подготовка оснований»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ:

- GISCODE ZP 1 / не содержит хроматы согласно Постановлению EC 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией

СОСТАВ:

Специальный цемент, минеральные наполнители, редиспергируемые полимеры и добавки.

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Содержит цемент, не содержит хроматы согласно Постановлению EC 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Цемент взаимодействует с водой, создавая сильную щелочную реакцию, поэтому следует избегать контакта с кожей и глазами и при необходимости немедленно промыть водой. При раздражении кожи и глаз обратиться к врачу. Носить защитные перчатки. При замешивании использовать защитную маску. В затвердевшем сухом состоянии физиологически и экологически не опасен. Основными условиями для наилучшего качества воздуха в помещении после проведения работ по укладке напольных покрытий являются условия укладки, соответствующие нормам, хорошо высохшие основания, грунтовки и шпаклевочные массы.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собрать остатки продукта и использовать в дальнейшем. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Бумажные упаковки без остатков и капель подлежат вторичной переработке. Остатки продукта собрать, смешать с водой, дать затвердеть и утилизировать как строительный мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.