Информация о продукте

2-компонентный полиуретановый паркетный клей

UZIN MK 91

Твердый, устойчивый к сдвигу клей для массивного и многослойного паркета

ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Мозаичный паркет (массивный паркет 8 мм)
- Индустриальный паркет от 16 мм
- Штучный паркет
- Многослойный паркет

ПРИГОДНА ДЛЯ/НА:

- Цементные стяжки, стяжки на основе сульфата кальция или бетона
- новая, прочно прикрученная ДСП P4 - P7 или Плиты OSB 2 - OSB 4
- существующие керамические/натуральные каменные покрытия, терраццо и т.д.
- новые асфальтовые стяжки
- Сборные стяжки, гипсоволокнистые плиты
- выравнивающие составы, подходящие для паркетных полов
- изоляционные и укладочные подложки UZIN, подходящие для паркетных полов
- Водяной теплый пол



ПРЕИМУЩЕСТВА /СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

UZIN MK 91 - это двухкомпонентный полиуретановый клей для деревянных полов с длительным временем укладки. Жесткие клеевые рифы ограничивает деформацию древесины, обеспечивая визуально оптимальный внешний вид. UZIN MK 91 гармонично сочетается со всеми паркетными лаками, маслами и восками. При добавлении UZIN Color MK цвет клея может быть адаптирован к темным породам древесины. Для внутреннего применения.

- стойкость клеевых рифов
- длительное открытое время
- твердый клей в соответствии с ISO 17 178
- без пластифицирующих компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки	Комп. A Ведро KU Комп. B Бутылка KU
Расфасовка	A+B 11 кг
Гарантийный срок хранения	Не менее 12 месяцев месяцев
Пропорция замеса	A:B 9:1 частей по весу
Цвет	Бежевый
Расход	800 - 1200 г/м²
Время после замеса	Около 45 минут*
Время укладки	Около 90 минут*
Минимальная температура при работе	15 °C на полу
Готовность к нагрузкам	Примерно через 6 часов*
Готовность к шлифовке	Примерно через 24 часа*
Морозостйкость после 3 циклов	Стабильность до - 20 °C *скрыть*

*При температуре 20 °C и относительной влажности 65%.



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

UZIN | A brand of UZIN UTZ
Германия | Uzin Utz SE **|** 89079 Ульм | Дизельштрассе 3 | Тел. +49 731 4097-0 | факс +49 731 4097-110| E-Mail info@uzin.com| Интернет www.uzin.com

UZIN MK 91

РАСШИРЕННАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Штучный паркет
- Многослойный паркет

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, прочным, несущим, сухим, без трещин, чистым и не содержать веществ (грязь, масло, смазка), которые могут ухудшить адгезию. Проверьте основание в соответствии с действующими стандартами и техническими паспортами и сообщите о любых дефектах.

Цементные и сульфатно-кальциевые стяжки должны быть отшлифованы и пропылесошены. Удалите снижающие адгезию или нестабильные слои, например, разделительные средства, клей, выравнивающую смесь, остатки покрытия или краски и т. д., например, с помощью щетки, шлифовки, фрезерования или дробеструйной обработки. Тщательно пропылесосьте отставшие частицы и пыль.

При необходимости используйте подходящую грунтовку и/или выравнивающую смесь из ассортимента UZIN, в зависимости от основания, типа паркета и нагрузки.

Необходимо соблюдать требования паспортов используемых продуктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед использованием дайте клею дойти до комнатной температуры. Смешайте смолу и отвердитель, как указано на контейнере. Следите за правильностью смешивания, особенно в области пола и стен, так как плохо перемешанный клей не затвердеет.
2. Равномерно нанесите клей на основание с помощью подходящего зубчатого шпателя (см. "Расходные данные"). Наносите на основание столько клея, сколько может быть покрыто за время укладки при хорошем смачивании обратной стороны паркета. Хорошо прижмите паркетные элементы.
3. Свежие загрязнения клея удаляйте чистящими салфетками из коробки UZIN Clean-Box. Клеевые загрязнения в затвердевшем состоянии могут быть удалены только механически.

ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типа паркета	Зубчатая насадка на шпателе	Расход прим.*
мозаичный паркет	B3	800-1000 г/м²
индустриальный паркет от 16 мм	B11	1000 - 1200 г/м²
массивный паркет	B11	1000 - 1200 г/м²
многослойный паркет	B11	1000 - 1200 г/м²

*При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % в контейнерах для клея с контролем температуры.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Может храниться не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке в умеренно прохладном, сухом месте. Морозостойкость до -20 °C.
- Лучше всего обрабатывать при температуре 18 - 25 °C, температуре почвы выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и низкая влажность удлиняют, а высокие температуры и высокая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- При укладке крупноформатных элементов необходимо сделать основание более ровным; при необходимости следуйте инструкциям производителя.
- Минимальная толщина для выравнивания составляет 2 мм.
- Для выровненных оснований необходимо обеспечить тщательное высыхание выравнивающей смеси.
- Основание деревянных полов должно быть сухим. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию или заднюю вентиляцию, например, путем удаления существующей краевой изоляционной ленты или установки специальных плинтусов с вентиляционными отверстиями.
- Герметизация деформационных швов в системах напольного отопления в сочетании с UZIN RR 203 возможна только после консультации с технологом технической службы UZIN.
- Загустевший отвердитель больше нельзя использовать!
- Не смешивайте частичные количества во избежание ошибок при смешивании.
- Цвет клея UZIN MK 91 может быть адаптирован к темным породам древесины путем добавления UZIN Color MK. Необходимо соблюдать информацию на контейнерах и в паспортах продуктов.
- Необходимо соблюдать нормативную влажность древесины.
- В зависимости от типа паркета, породы древесины и размеров помещения необходимо соблюдать достаточно большое и равномерное расстояние до выступающих элементов помещения.
- При соблюдении нормированной влажности древесины и воздуха и достаточной акклиматизации паркета его можно шлифовать и обрабатывать поверхность уже через 24 часа, например, подходящими продуктами Pallmann (www.pallmann.net).
- Соблюдайте общепринятые правила и технологии укладки паркета, а также действующие национальные стандарты

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКИРОВКИ:

- Не содержит растворителя
- EMICODE EC 1 PLUS / C очень низкой эмиссией

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

полиуретан из поли-масел и полиизоцианата.

Эта информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Однако разнообразие используемых материалов, различные строительные площадки и условия обработки не могут быть нами детально проверены или затронуты. Поэтому качество работы зависит от вашей профессиональной оценки строительной площадки и использования продукта. В случае сомнений проведите собственные испытания или обратитесь за технической консультацией по применению. Необходимо соблюдать рекомендации по укладке производителя напольных покрытий. С выходом данного технического паспорта все предыдущие технические паспорта теряют свою силу. Последнюю версию данного технического паспорта можно найти на нашей домашней странице www.uzin.com. | 07.2026

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Не содержит растворителя. Не воспламеняющийся. Компонета А: не содержит класса опасности. Комп. В : содержит дифенилметандиизоцианат (MDI), вреден для здоровья при вдыхании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. При вдыхании VDI паров имеется подозрение на вызывание онкологических заболеваний. Вредность для здоровья: опасность серьезного повреждения здоровья при длительном воздействии и вдыхании. Раздражение при вдыхании и контакте с кожей возможны. При работе хорошо проветривать помещение, использовать защитный крем для кожи, защитные перчатки и защитные очки. При соприкасании скожей сразу промыть водой и обратиться к врачу. При касании скожей обильно промыть водой с мылом. При касании с глазами сразу промыть водой и обратиться к врачу. Соблюдать: требования по обращению с опасными веществами, указания на опасные вещества на этикетках упаковки и в паспортах безопасности.

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ:

Остатки продуктов по возможности собрать для дальнейшего использования. Избегать попадания в канализацию, грунтовые воды или в землю. Пустые упаковки, с соскобленными остатками материала пригодны и без капель материалы пригодын для вторичной переработки. Упаковки с остатками жидких веществ, а также собранные жидкие остатки продуктов являются специальными отходами. Упаковки с затвердевшим содержимом являются строительными отходами. Поэтому остатки продуктов собрать, смешать обе компоненты, дать затвердеть и как строительный мусор утилизировать.

Эта информация основана на нашем опыте и тщательных исследованиях. Однако разнообразие используемых материалов, различные строительные площадки и условия обработки не могут быть нами детально проверены или затронуты. Поэтому качество работы зависит от вашей профессиональной оценки строительной площадки и использования продукта. В случае сомнений проведите собственные испытания или обратитесь за технической консультацией по применению. Необходимо соблюдать рекомендации по укладке производителя напольных покрытий. С выходом данного технического паспорта все предыдущие технические паспорта теряют свою силу. Последнюю версию данного технического паспорта можно найти на нашей домашней странице www.uzin.com. | 07.2026